FICHA TECNICA

DESCARGAR

TORAZO BEIGE

Calidad: Primera
Formato : 60x60
Código SKU : 201685
País Origen : Colombia
Esmaltada GL
No Modular

Los productos de la categoría CEMENTOS están inspirados en la tendencia Europea NORDIC HEART, la cual nos permitió desarrollar productos tipo cemento pulido con acabado satín, agradables al tacto, sin porosidad, que no absorben la humedad al ser impermeables en su superficie, Son los más resistentes de toda la colección DIVERSA, tienen como atributo principal su alto tráfico 4 por lo que pueden ser instalados con total confianza en el interior y exterior de tu casa, además sobre lugares de alto tráfico como: almacenes, restaurantes, hoteles

USOS

Piso

ÁREAS DE INSTALACIÓN

- Habitacion
- Sala
- Exteriores
- Cocinas
- Comedor
- Baños
- Oficinas
- Comerciales
- Gimnasio
- Biblioteca
- Cafetería
- Centros Estéticos
- Centros de Salud
- Teatro
- Restaurante

CARACTERÍSTICAS

cerámica italia
Un paso adelante en decoración

- Bar
- Hotel
- Floristeria
- Banco
- Peluquería
- Boutique de Moda
- Jugueterías
- Colegios
- Centro Comercial
- Aeropuerto
- Heladería

EMPAQUE

	PIEZAS	MTS 2
CAJA	5	1.8

	CAJAS	MTS 2
ESTIBA	60	108

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

		REQUISITOS (parámetros)		NORMA NTC 919 Anexo K Grupo BIIb	CERÁMICA ITALIA
DIMENSIONES Y CALIDAD SUPERFICIAL	LONGITUD Y ANCHO	La desviación en % con respecto al tamaño de fabricación	(+/- 0.6%)	NTC 4321-2	CUMPLE
		La desviación en % con respecto a los 10 especímenes del ensayo	(+/- 0.5%)		CUMPLE
	ESPESORES	La desviación en % con respecto al espesor de fabricación	(+/- 5.0%)		CUMPLE
	RECTINILIDAD	La desviación en % con respecto a los tamaños de fabricación	(+/- 0.5%)		CUMPLE
	ORTOGONALIDAD	La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación	(+/- 0.5%)		CUMPLE
	PLANARIDAD DE LA SUPERFICIE	La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación para el lado y diagonal de fabricación para el centro y puntas	(+/- 0.5%)		CUMPLE
	CALIDAD SUPERFICIAL	Mínimo 95% libre de efectos	Mínimo 95%		CUMPLE
	% ABSORCION DE AGUA	Porcentaje en masa	(6%<E <= 10%)	NTC 4321-3	CUMPLE

PROPIEDADES FISICAS	RESISTENCIA A L A ROTURA EN (N)	Espesores ≥ 7,5 mm mínimo 800 N	> 800 N	NTC 4321-4	> 900 N
		Espesores < 7,5 mm mínimo 500 N	> 600 N		
	MODULO DE ROTURA (N/mm^2)	Mínimo 18, mínimo individual 16	> 18 N/mm^2		> 19 $N/mm.^2$
	RESISTENCIA A L A ABRASION	Uso		NTC 4321-7	Piso
		PEI			4
	COEFICIENTE DE FRICCION	CLASE		NTC 4321-17	1
PROPIEDA-DES QUIMI-CAS	RESISTENCIA AL MANCHADO	CLASE	(Mínimo Clase 3)	NTC 4321-14	5
	RESISTENCIA A L OS QUIMICOS	MINIMO GLB MINIMO GB	MINIMO GLB MINIMO GB	NTC 4321-13	GA, GLA