FICHA TECNICA

DESCARGAR

MADERA SERENISIMA NATURE

Calidad: Primera
Formato : 60x60
Código SKU : 201226
País Origen : Colombia
Esmaltada GL
No Modular

Las nuevas tendencias en pisos destacan los grandes formatos acabados en madera con nuevos tonos, que además presentan contraste en los lienzos, ideales para obtener ambientes modernos y contemporáneos, para lo cual se desarrollo la familia Serenísima con la mejor calidad y garantía de 10 años de Cerámica Italia.

USOS

Piso ☑

ÁREAS DE INSTALACIÓN

- Habitacion
- Sala
- Cocinas
- Comedor
- Oficinas

CARACTERÍSTICAS

cerámica italia
Un paso adelante en decoración

EMPAQUE

	PIEZAS	MTS 2
CAJA	5	1.8

	CAJAS	MTS 2
ESTIBA	60	108

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

		REQUISITOS (parámetros)		NORMA NTC 919 Anexo K Grupo BIIb	CERÁMICA ITALIA
DIMENSIONES Y CALIDAD SUPERFICIAL	LONGITUD Y ANCHO	La desviación en % con respecto al tamaño de fabricación	(+/- 0.6%)	NTC 4321-2	CUMPLE
		La desviación en % con respecto a los 10 especímenes del ensayo	(+/- 0.5%)		CUMPLE
	ESPESORES	La desviación en % con respecto al espesor de fabricación	(+/- 5.0%)		CUMPLE
	RECTINILIDAD	La desviación en % con respecto a los tamaños de fabricación	(+/- 0.5%)		CUMPLE
	ORTOGONALIDAD	La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación	(+/- 0.5%)		CUMPLE
	PLANARIDAD DE LA SUPERFICIE	La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación para el lado y diagonal de fabricación para el centro y puntas	(+/- 0.5%)		CUMPLE
	CALIDAD SUPERFICIAL	Mínimo 95% libre de efectos	Mínimo 95%		CUMPLE
PROPIEDADES FISICAS	% ABSORCION DE AGUA	Porcentaje en masa	(6%<E <= 10%)	NTC 4321-3	CUMPLE
	RESISTENCIA A LA ROTURA EN (N)	Espesores ≥ 7,5 mm mínimo 800 N	> 800 N	NTC 4321-4	> 900 N
		Espesores < 7,5 mm mínimo 500 N	> 600 N		
	MODULO DE ROTURA (N/mm^2)	Mínimo 18, mínimo individual 16	> 18 N/mm^2		> 19 $N/mm.^2$
	RESISTENCIA A LA ABRASION	Uso		NTC 4321-7	Piso
		PEI			4
	COEFICIENTE DE FRICCION	CLASE		NTC 4321-17	1
PROPIEDADES QUIMICAS	RESISTENCIA AL MANCHADO	CLASE	(Mínimo Clase 3)	NTC 4321-14	5
	RESISTENCIA A LOS QUIMICOS	MINIMO GLB MINIMO GB	MINIMO GLB MINIMO GB	NTC 4321-13	GA, GLA