

FICHA TECNICA

DESCARGAR



EXTERIOR SELCI

Calidad: Primera
Formato : 55x55
Código SKU : 201641
País Origen : Colombia
Esmaltada GL
No Modular

Nuestros pisos exteriores son más fáciles y rápidos de instalar que las piedras naturales y los clásicos mosaicos gres ya que no necesita procedimientos adicionales de acabado y mantenimiento, sin embargo brindan toda la fuerza de estos materiales conservando su diseño realista, protegiendo tus espacios exteriores de las inclemencias del clima.



USOS

Piso

ÁREAS DE INSTALACIÓN

Exteriores Comerciales



EMPAQUE

CAJA	PIEZAS	MTS 2
	6	1.815
ESTIBA	CAJAS	MTS 2
	60	101.64



CARACTERÍSTICAS



CARACTERISTICAS TÉCNICAS

		REQUISITOS (parámetros)		NORMA NTC 919 Anexo K Grupo B11b	CERÁMICA ITALIA
	LONGITUD	La desviación en % con respecto al tamaño de	(+/- 0.6%)	NTC 4321-2	CUMPLE

DIMENSIONES Y CALIDAD SUPERFICIAL	Y ANCHO	fabricación			
		La desviación en % con respecto a los 10 especímenes del ensayo	(+/- 0.5%)		CUMPLE
	ESPESORES	La desviación en % con respecto al espesor de fabricación	(+/- 5.0%)		CUMPLE
	RECTINILIDAD	La desviación en % con respecto a los tamaños de fabricación	(+/- 0.5%)		CUMPLE
	ORTOGONALIDAD	La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación	(+/- 0.5%)		CUMPLE
	PLANARIDAD DE LA SUPERFICIE	La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación para el lado y diagonal de fabricación para el centro y puntas	(+/- 0.5%)		CUMPLE
PROPIEDADES FISICAS	CALIDAD SUPERFICIAL	Mínimo 95% libre de efectos	Mínimo 95%		CUMPLE
	% ABSORCION DE AGUA	Porcentaje en masa	(6%<E <= 10%)	NTC 4321-3	CUMPLE
	RESISTENCIA A LA ROTURA EN (N)	Espesores ≥ 7,5 mm mínimo 800 N	> 800 N	NTC 4321-4	> 900 N
		Espesores < 7,5 mm mínimo 500 N	> 600 N		
	MODULO DE ROTURA (N/mm²)	Mínimo 18, mínimo individual 16	> 18 N/mm²		> 19 N/mm.²
	RESISTENCIA A LA ABRASION	Uso		NTC 4321-7	Piso
		PEI			5
	COEFICIENTE DE FRICCION	CLASE		NTC 4321-17	2
PROPIEDADES QUIMICAS	RESISTENCIA AL MANCHADO	CLASE	(Mínimo Clase 3)	NTC 4321-14	5
	RESISTENCIA A LOS QUIMICOS	MINIMO GLB MINIMO GB	MINIMO GLB MINIMO GB	NTC 4321-13	GA, GLA