

# PARED ARCOIRIS AZUL CLARO

# corona

## 25x43.2



EL COLOR PRESENTADO EN LA FOTOGRAFIA ES UNA APROXIMACION AL COLOR REAL  
The color represented in the photograph is an approximation to the real color.



**TRÁFICO / Traffic** PARED

USO Por las características de las paredes cerámicas (Resistencia Mecánica y al rayado) NO se recomienda el uso en pisos.

USE For the characteristics of the ceramic walls (Mechanical Resistance and scratch) them do not are suitable for use in floor.

**COLECCIÓN:**

**INTRO 2015**

|   |  |                          |
|---|--|--------------------------|
|   | <b>REFERENCIA / Reference</b>                                  | 436849101                |
|   | <b>ESTILO / Style</b>  | MODERNAS COLORES         |
|   | <b>COLOR / Color</b>   | AZUL CLARO               |
|  | <b>ACABADO / Finish</b>  | BRILLANTE                |
|  | <b>ASPECTO</b>   | CU / Piezas diseño unico |
|  | <b>m² POR CAJA</b><br><b>Sq. ft approx</b>                     | 1.29<br>13.95003391      |
|  | <b>UNIDADES / Pieces</b>                                       | 12                       |
|  | <b>PESO BRUTO CAJA kg (aprox)</b><br><b>Weight lb (approx)</b> | 16.40<br>36.07458746     |
|  | <b>ESPESOR NOMINAL / Nominal thickness</b>                     | 7.4 ± 0.3                |
|  | <b>CAJAS POR ESTIBA / Cartons per pallet</b>                   | 80                       |
|   | <b>VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS</b><br><b>V. O. C.</b>           | 0                        |

**CALIDAD CORONA, GARANTÍA**

**CORONA quality guaranteed**

**10**

**AÑOS**

**YEARS**

**MAYOR INFORMACION DE LA GARANTIA EN:**

[www.corona.com.co](http://www.corona.com.co)



### CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS Y BENEFICIOS

Superficie BRILLANTE que embellece los espacios generando una mayor sensación de claridad e higiene.

Diseño MODERNO con el cual se logran ambientes sóbrios, exclusivos y de vanguardia redefiniendo los espacios arquitectónicos

### Fuentes de Materia Prima Responsables:

Corona tiene un reporte sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report.














Puede encontrarlo aquí: <http://www.corona.com.co/web/Corporativo/Pages/Corona-Sostenible-Home>

# PARED ARCOIRIS AZUL CLARO

25X43.2

9.8x16.8

corona

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS<br>Technical Characteristics                               |  | ENSAYO / Test                   | ESPECIFICACION / Specification<br>NTC 919 / ISO 13006              | MEDICIONES LOTES PROMEDIO CORONA / Corona<br>Average lot measurements |
|---|--|---------------------------------|--|---|
|    | <b>ANCHO Y LARGO</b><br>Length and Width   | NTC 4321 - 2<br>ISO 10545 - 2   | (±) 0.50% del tamaño de fabricación                                | (±) 0.30% del tamaño de fabricación                                   |
|    | <b>CURVATURA CENTRAL</b><br>Central Curvature  | NTC 4321 - 2<br>ISO 10545 - 2   | (-) 0.30% (+) 0.50% de la diagonal del tamaño de fabricación       | (±) 0.30% de la diagonal del tamaño de fabricación                    |
|    | <b>PLANARIDAD DE LA SUPERFICIE</b><br>Surface Flatness   | NTC 4321 - 2<br>ISO 10545 - 2   | (-) 0.30% (+) 0.50% de la longitud                                 | (±) 0.30% de la longitud  |
|    | <b>DEFORMACIÓN</b><br>Warpage  | NTC 4321 - 2<br>ISO 10545 - 2   | (±) 0.50% de la diagonal del tamaño de fabricación                 | (±) 0.30% de la diagonal del tamaño de fabricación                    |
|    | <b>DEFECTOS SUPERFICIALES</b><br>Surface Defects   | NTC 4321 - 2<br>ISO 10545 - 2   | Mínimo 95% libre de defectos / Minimum 95% without defects         | Mínimo 95% libre de defectos / Minimum 95% without defects            |
|    | <b>ABSORCIÓN DE AGUA</b><br>Water Absorption   | NTC 4321 - 3<br>ISO 10545 - 3   | Mínimo 10% / Minimum 10%   | Mínimo 10% / Minimum 10%  |
|    | <b>RESISTENCIA A LA ROTURA</b><br>Breaking Strength  | NTC 4321 - 4<br>ISO 10545 - 4   | Mínimo 200 N / Minimum 200 N                                       | Mínimo 600 N / Minimum 600 N  |
|    | <b>MODULO DE ROTURA</b><br>Modulus of rupture  | NTC 4321 - 4<br>ISO 10545 - 4   | Mínimo 15 N/mm <sup>2</sup> / Minimum 15 N/mm <sup>2</sup>         | Mínimo 20 N/mm <sup>2</sup> / Minimum 20 N/mm <sup>2</sup>            |
|   | <b>RESISTENCIA A LA ABRASIÓN</b><br>Abrasion Resistance  | NTC 4321 - 7<br>ISO 10545 - 7   | No Aplica / Not Applicable   | No Aplica / Not Applicable  |
|  | <b>COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO</b><br>Dynamic coefficient of friction   | NTC 4321 - 17<br>ISO 10545 - 17 | No aplica / Not applicable   | No aplica / Not applicable  |
|  | <b>RESISTENCIA AL MANCHADO</b><br>Resistance to staining   | NTC 4321 - 14<br>ISO 10545 - 14 | Mínimo clase 3 / Minimum class 3                                   | Mínimo clase 5 / Minimum class 5                                      |
|  | <b>RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS CASEROS Y SALES EMPLEADAS EN PISCINAS</b><br>Resistance to household chemicals and swimming pool salts | NTC 4321 - 13<br>ISO 10545 - 13 | Mínimo clase GB / Minimum GB class                                 | Mínimo Clase GA / Minimum GA Class                                    |
|  | <b>RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ÁLCALIZ</b><br>Resistance to low concentration of acids and alkalis                       | NTC 4321 - 13<br>ISO 10545 - 13 | La indicada por el fabricante/Manufacturer to state classification | Mínimo clase GLA / Minimum GLA class                                  |



DESCARGAR LAS RECOMENDACIONES DE USO E INSTALACIÓN EN:

<http://www.corona.com.co/web/Corona/Pages/Instructivo-de-instalacion?isPreview=true>

CERTIFICADO DE FABRICACION REGIONAL

Place Of Manufacture

Este producto es elaborado en Colombia, en la planta de Girardota (Medellin, Antioquia)